

Pellethane[®] 2363-80A TPU

Type: Pellethane 2363-80A is a Thermoplastisches Polyurethan-Elastomer

Features: USP Klasse VI^(a)

Eigenschaften	Prüfmethode	Werte ⁽¹⁾
Physikalische		
Spezifisches Gewicht	ASTM D 792	1,12
Schwindung (1,6 mm dicke Platten) in Fliessrichtung, % quer zur Fliessrichtung, %		0,5–0,6 -0,1–0,4
Mechanische		
Durometer Härte, Shore D	ASTM D 2240	85A
Zug-E-Modul bei 50% Dehnung, MPa 100% Dehnung, MPa 300% Dehnung, MPa	ASTM D 412	4,8 6,1 10,3
Zugfestigkeit, MPa	ASTM D 412	28,9
Reissdehnung, %	ASTM D 412	650
Zugverformungsrest, %	ASTM D 412	70
Weiterreissfestigkeit, KN/m	ASTM D 624	73,6
Druckverformungsrest 22 Stunden bei 25 °C, % 22 Stunden bei 70 °C, %	ASTM D 395 Methode B	30 80
Taber Abriebfestigkeit, 1000 g, 1000 Zyklen; H-22 Rad (grob), mg	ASTM D 1044	30
Biege-E-Modul, MPa	ASTM D 790	–
Thermische		
Vicat Erweichungstemperatur, °C	ASTM D 1525	81,7
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, 10 ⁻⁶ mm/mm/°C	ASTM D 696	165
Glasübergangstemperatur, °C	DSC	-47
Rheologische		
Schmelzindex, 224 °C, 1200 g, g/10 min	ASTM D 1238	10
Verarbeitungshinweise		
Empfohlene Trocknungstemperatur, °C		80–95
Empfohlene Schmelztemperatur (Spritzgiessen), °C		190–205
Empfohlene Schmelztemperatur (Extrusion), °C		190–205
Empfohlene Werkzeugtemperatur, °C		15–60

^(a) Dieses Polymer wurde gemäß den Richtlinien der ISO Bioverträglichkeitsprüfungen unterzogen.

⁽¹⁾ Typische Werte – nicht als Spezifikation auszulegen. Der Anwender hat die Ergebnisse durch eigene Tests zu bestätigen.

The information contained herein is believed to be reliable, but no representations, guarantees or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for particular applications or the results to be obtained. The information often is based on laboratory work with small-scale equipment and does not necessarily indicate end product performance or reproducibility. Formulations presented may not have been tested for stability and should be used only as a suggested starting point. Because of the variations in methods, conditions and equipment used commercially in processing these materials, no warranties or guarantees are made as to the suitability of the products for the applications disclosed. Full-scale testing and end product performance are the responsibility of the user. Lubrizol Advanced Materials, Inc. shall not be liable for and the customer assumes all risk and liability for any use or handling of any material beyond Lubrizol Advanced Materials, Inc.'s direct control. The SELLER MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nothing contained herein is to be considered as permission, recommendation nor as an inducement to practice any patented invention without permission of the patent owner.

